

# GENERAL TOPIZOL

## 1. DESCRIEREA PRODUSULUI

**General Topizol** este un amestec omogen de bitum, polipropilena si material de umplere .

## 2. DOMENII DE UTILIZARE

**General Topizol** este utilizat ca masa bituminoasa pentru realizarea de hidroizolatii la cald, reparatii locale , etansarii de rosturi , etansarea suplimentara a accesoriilor(guri de scurgere ,aerisitoare)

## 3. CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici tehnice	U.M.	Valori Nominale
Culoare	-	negru
Continut de bitum	%	min.50
Punct de inmuiere (inel si bila)	°C	min.75
Precipitarea la cald la 180°C	%	max. 5
Rezistenta de curgere la temperaturi ridicate	°C	70
Flexibilitatea la rece	°C	0
Impermeabilitatea la apa	0,2 bar/8h	impermeabil

## 4. INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

### Pregatirea suprafetelor, preparare si aplicare

Este important ca suprafetele de beton pe care urmeaza a fi aplicat acest amestec sa fie cat mai uscate posibil, fara uleiuri si praf.

**General Topizol** se topeste si se aplica fierbinte pe stratul suport.

Topirea de material tocat trebuie sa se faca treptat, amestecand continuu, iar temperatura nu trebuie sa depaseasca 180 °C.

Aplicarea se poate face cu peria, pensula sau trafaletul.

### Consum specific

Consumul aproximativ este de 1.6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm grosime

## 5. AMBALARE si DEPOZITARE

Se depoziteaza in zone acoperite, in pozitie verticala, ferit de soare si caldura.

Ambalaj: cutii metalice de 25 kg

